



РУСИНДАСТРИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

РИМАКЛИН 40С

Эффективная смывка порошковых покрытий

390047, г. Рязань, Куйбышевское ш., д. 43, оф. 1

ИНН 6230091050 КПП 623001001

Тел.: 8 800100 72 83

+7 4912 520-295

Email: commercial@rusindastry.ru

Internet: www.rusindastry.ru

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001-2015

Область применения	РимаКлин 40С - универсальная быстродействующая смывка для снятия старой краски, средство для удаления старых лакокрасочных покрытий практически на любой основе. Раствор представляет собой смесь кислот, растворителей, ингибиторов коррозии, и комплексообразователей. Удаляет все виды старых лакокрасочных материалов: масляных, акрилатных, алкидных, меламиналкидных, пентафталевых, глифталевых, битумных, нефтеполимерных, эпоксидных, порошковых, полиуретановых, латексных, мочевиноформальдегидных, меламинаформальдегидных, перхлорвиниловых. Средство эффективно при очистке поверхности автомобильных дисков (железных, алюминиевых, кованых). Кроме того, жидкость для снятия краски применяется для удаления всех видов грунтовок и шпатлёвок.	
Свойства	Внешний вид концентрата Плотность, г/см ³	Жидкость прозрачного цвета 1,20-1,25
Преимущества	- быстродействующая; - препятствует возникновению коррозии; - универсальна в применении; - экономически выгодна.	
Параметры применения	Оптимальная температура применения смывки +(8-25)°С. Смывка погружного типа. Время протекания реакции 5-30 мин. Участки с не удалённым покрытием погружаются повторно. Старая краска удаляется скребком, шпателем или при помощи аппарата высокого давления. По окончании работ, поверхность следует промыть водой, техническим моющим средством или органическим растворителем типа Р-646, Р-5 и др.	
Меры предосторожности	При проведении работ, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, а именно маски или полумаски с сменными фильтрами 3м серии 6000/6700/6800/6900, перчатки "тип II" предназначены для выполнения тонких работ и позволяют выдержать длительное время воздействия растворов кислот и щелочей. После окончания работ необходимо тщательно проветрить помещение.	
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -30°С до +25°С, вдали от пищевых продуктов.	

РИМА