



РУСИНДАСТРИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

АНТИКОР 05

Жидкое средство для удаления коррозии

390047, г. Рязань, Куйбышевское ш., д. 43, оф. 1

ИНН 6230091050 КПП 623001001

Тел.: 8 800100 72 83

+7 4912 520-295

Email: commercial@rusindustry.ru

Internet: www.rusindustry.ru

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001-2015

Область применения	АнтиКор 05 - это концентрированный раствор, состоящий из смеси кислот и синергетических антиоксидантов и пассиваторов. Используется для удаления ржавчины с любой стальной поверхности и пятен ржавчины с поверхностей из латуни, меди, нержавеющей стали, дерева, керамики и алюминия, окрашенных или нет. Кроме того, средство способствует защите металла от ржавчины перед нанесением краски (ЛКМ).										
Свойства	<table><tr><td>Внешний вид концентрата</td><td>Прозрачная жидкость</td></tr><tr><td>Плотность, г/см³</td><td>1,23-1,25</td></tr><tr><td>Запах</td><td>Характерный</td></tr><tr><td>Водородный показатель (pH) (5%)</td><td>1,0-1,4</td></tr><tr><td>Растворимость в воде</td><td>Полная</td></tr></table>	Внешний вид концентрата	Прозрачная жидкость	Плотность, г/см ³	1,23-1,25	Запах	Характерный	Водородный показатель (pH) (5%)	1,0-1,4	Растворимость в воде	Полная
Внешний вид концентрата	Прозрачная жидкость										
Плотность, г/см ³	1,23-1,25										
Запах	Характерный										
Водородный показатель (pH) (5%)	1,0-1,4										
Растворимость в воде	Полная										
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">- легко удаляет ржавчину и пятна ржавчины с металлических и неметаллических поверхностей;- защищает поверхности от коррозии;- удаляет существующую и предотвращает появление новой ржавчины за счёт пассивации;- действует как антикоррозионный агент перед нанесением красок и покрытий;- негорючий, не влияет на резиновые или пластмассовые изделия.- может использоваться с определенным ассортиментом других чистящих средств;- экономичен, прост в применении и использовании.										
Параметры применения	АнтиКор 05 наносится кистью, валиком и / или разбрызгиванием. Небольшие детали могут быть погружены непосредственно в приготовленный раствор.										
Приготовление	АнтиКор 05 должен использоваться разбавленным пресной водой с процентной концентрацией в диапазоне 10–50% в зависимости от желаемой скорости срабатывания раствора. 10% раствор является достаточно сильным, и его можно использовать для большинства общих / повседневных ситуаций, связанных с удалением ржавчины. 50% раствор рекомендуется, когда встречаются очень сложные случаи с участками, сильно покрытыми ржавчиной.										
Хранение	От 0°С до +40 °С, 12 месяцев.										