



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Rosneft Revolux D4 Plus 10W-40 – современное моторное синтетическое масло премиум-класса. Разработано для применения в высокомошных дизельных двигателях магистральных тягачей, шоссейной техники, междугородных автобусов и другой техники с увеличенными интервалами замены, требующих применения масел, соответствующих требованиям современных спецификаций API CI-4, ACEA E4, E7 и экологических стандартов Евро-V и ниже.

Область применения

Масло **Rosneft Revolux D4 Plus 10W-40** предназначено для всесезонного применения в современных дизельных двигателях магистральных тягачей, шоссейной техники, междугородных автобусов и другой техники, удовлетворяющих нормам Евро-V и ниже, в том числе оборудованных системами рециркуляции отработавших газов EGR и/или каталитической системы нейтрализации (SCR).

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

API CI-4;
ACEA E4/E7;
Scania LDF-3;
MAN M 3277;
MB 228.5;
Volvo VDS-3;
Deutz DQC IV-10;
Renault RLD-2;
MTU Category 3;
Mack EO- N

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря высокому уровню термоокислительной стабильности масло Rosneft Revolux D4 Plus 10W-40 позволяет минимизировать процесс полировки зеркала цилиндров и снизить количество задиров, лаковых отложений;
- Отличная способность по нейтрализации коррозионно-активных соединений, образующихся при сгорании топлива, защищает детали и узлы двигателя от коррозии;
- Современные компоненты функционального пакета присадок образуют защитную плёнку, предотвращая образование отложений на деталях двигателя, а диспергирующие присадки поддерживают частицы сажи в объёме масла, обеспечивая тем самым чистоту двигателя.

ФАСОВКА

20 л, 216.5 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Revolux D4 Plus 10W-40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	15,3
Динамическая вязкость CCS при - 25°С, мПа·с	ASTM D5293	6100
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	156
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	12,5
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,6
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	222
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	- 43
Испаряемость по NOACK, %	ГОСТ 32330	9,2
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D4052	865