

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

STALOC KORROTECH 3000

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

SQ-1003

ОПИСАНИЕ

Эффективное средство для защиты от коррозии STALOC KORROTECH 3000 – это прозрачное, воскообразное средство для консервации в процессе транспортировки и хранения, наносящееся на детали машин, инструменты и рамы, пазы и поверхности автомобилей в качестве превентивной меры защиты от коррозии. Продукт образует крепко схватывающуюся, пластичную и прочную, отталкивающую воду прозрачную пленку, отлично защищающую от коррозии и препятствующую образованию ржавчины. Кроме того, продукт обладает эффектом "самовосстановления", способствующим долговременной защите.

Эффективное средство для защиты от коррозии STALOC KORROTECH 3000 прекрасно подходит для консервации при перевозке по морю машин и установок, а также при хранении деталей без покрытия на улице. При нагревании STALOC KORROTECH 3000 на солнце или под воздействием высокой температуры не образуется типичный запах, свойственный обычным воскообразным препаратам для защиты от коррозии.

Эффективное средство для защиты от коррозии STALOC KORROTECH 3000 защищает хранящиеся детали на срок до 2 лет.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендованный способ применения, другие указания см. в паспорте безопасности.

Тщательно очистите детали, удалите с них сухую или рыхлую ржавчину. Встряхните емкость перед использованием. Нанесите эффективное средство для защиты от коррозии STALOC KORROTECH 3000 и дайте ему высохнуть. При обычной обработке не разрушает резину и пластмассу. Для оптимальной долговременной защиты соблюдайте рекомендованную толщину слоя.

ФУНКЦИИ

- Молочно-прозрачный в сухом состоянии
- Высокая устойчивость к температуре
- Практически без запаха
- Хорошее проникновение
- Не капает через час после нанесения
- Не содержит ароматизаторов
- Прекрасная адгезия с поверхностью

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВО	ЕДИНИЦА	ЗНАЧЕНИЕ
Цвет		Прозрачный (белый при нанесении)
Температура каплепадения (DIN 51801)	°C	Ок. 100°C
Испытание в атмосфере соленого тумана (ISO 9227 при 100 мк)	ч	> 1000 ч
Испытание в атмосфере соленого тумана (ISO 9227 при 50 мк)	ч	Ок. 720 ч
Термостойкость	°C	от -25°C до +180°C
Температура обработки	°C	от +10°C до +35°C
Засыхание (20°C, отн. влаж. 65%)	мин	ок. 120 мин
Полное высыхание (20°C, отн. влаж. 65%)	ч	ок. 5 часов
Тест на изгиб (DIN 53152, +70°C)		Без трещин или потери сцепления
Тест на изгиб (DIN 53152, -30°C)		Без трещин или потери сцепления
Плотность при 20°C	г/мл	0,710 – 0,730 г/мл
Устойчивость к		соленой воде, конденсату, слабым кислотам и основаниям, атмосферным воздействиям и т. д.
Срок хранения при +25°C	лет	10 лет
Расход	кг/м²	± 0,3 кг/м² (100 мк толщина влажного слоя)

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с предписаниями законодательства. Запросите самую свежую версию паспорта безопасности.

УПАКОВКА / ОБЪЕМ

400 мл 520 ном. по 12 шт. в коробке

Емкость 5 л / 20 л / 180 л

Приведенные здесь сведения носят чисто информационный характер и считаются гарантированными. Однако мы не можем нести ответственность за результаты, полученные другими лицами, если мы не контролируем методы, которыми они пользуются. Пользователь сам должен определить приемлемость упомянутых здесь методов для своих целей и принять рекомендованные меры предосторожности для защиты материальных объектов и людей от опасностей, которые могут возникнуть при использовании этих продуктов. В соответствии с этим компания STALOC не берет на себя никаких гарантийных обязательств, в явном или скрытом виде связанных с продажей или использованием продукции STALOC, а также не гарантирует соответствие определенным целям. В частности, компания STALOC исключает любую ответственность за прямой или косвенный ущерб любого вида, включая упущенную прибыль. Тот факт, что здесь приведены разные методы или составы, не означает, что они не защищены патентами, например, лицензией на использование патентов компании STALOC, описывающей подобные методы или составы. Мы рекомендуем пользователю проверить намеченный способ применения перед началом серийного использования, руководствуясь приведенными здесь данными. Этот продукт может быть защищен одним или несколькими патентами или заявками на патент.

Состояние на: 04.05.2012



Вызов STALOC



www.staloc.com

