



РУСИНДАСТРИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

РИМАОЙЛ 01

Высокоэффективный концентрат
Смазочно-охлаждающей жидкости

390047, г. Рязань, Куйбышевское ш., д. 43, оф. 1

ИНН 6230091050 КПП 623001001

Тел.: 8 800100 72 83

+7 4912 520-295

Email: commercial@rusindustry.ru

Internet: www.rusindustry.ru

Система менеджмента качества сертифицирована на
соответствие требованиям ISO 9001-2015

Область применения	<p>РимаОйл 01 - прозрачная, водорастворимая, синтетическая смазочно-охлаждающая жидкость, поставляемая в виде концентрата.</p> <p>РимаОйл 01 - рекомендуется для широкого диапазона операций, лезвийной обработки (в том числе обточки), шлифования черных и цветных металлов средних и тяжелых режимов обработки.</p>								
Свойства	<table><tr><td>Цвет</td><td>прозрачная жидкость янтарного цвета</td></tr><tr><td>Плотность, г/см³</td><td>1,00-1,08</td></tr><tr><td>Водородный показатель (pH) (5%):</td><td>8,9-9,5</td></tr><tr><td>Коэффициент рефрактометра</td><td>2,3</td></tr></table>	Цвет	прозрачная жидкость янтарного цвета	Плотность, г/см ³	1,00-1,08	Водородный показатель (pH) (5%):	8,9-9,5	Коэффициент рефрактометра	2,3
Цвет	прозрачная жидкость янтарного цвета								
Плотность, г/см ³	1,00-1,08								
Водородный показатель (pH) (5%):	8,9-9,5								
Коэффициент рефрактометра	2,3								
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">-специально отобранные сырьевые материалы обеспечивают долгий срок эксплуатации жидкости;-подобранный комплекс смазывающих компонентов обеспечивает отличные смазывающие свойства;-обеспечивает хорошее моющее действие;-защищает от коррозии;-обеспечивает быстрое осаждение взвешенных частиц;-превосходно охлаждает;-обеспечивает отличную стойкость инструмента.								
Параметры применения	<p>Рекомендуемые концентрации:</p> <table><tr><td>Обточка</td><td>5-7%</td></tr><tr><td>Лезвийная обработка</td><td>6-8%</td></tr><tr><td>Шлифование</td><td>3-5%</td></tr><tr><td>Сверление, точение</td><td>5-7%</td></tr></table>	Обточка	5-7%	Лезвийная обработка	6-8%	Шлифование	3-5%	Сверление, точение	5-7%
Обточка	5-7%								
Лезвийная обработка	6-8%								
Шлифование	3-5%								
Сверление, точение	5-7%								
Приготовление	<p>РимаОйл 01 легко смешивается, требуя лишь обычного перемешивания.</p> <p>Для автоматического смешивания рекомендуется использование дозирующего оборудования. В нормальных условиях начальная температура воды должна составлять 5-25 °С.</p>								
Хранение	От 0°С до +40 °С, 12 месяцев.								