

## Паспорт качества № 584 Масло трансмиссионное полусинтетическое INGEAR API GL-4/5 SAE 75W90

ОКПД2 19.20.29.120

Изготовитель: ООО «ИНТЕКС»

Место производства: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова 19, стр 2

НТД: ТУ 19.20.29 – 012 – 20293346 - 2021

Партия № 420

Масса партии, нетто: 30880 кг

Дата изготовления: «17» ноября 2022 г.

Дата отбора пробы по ГОСТ 2517-2012: «17» ноября 2022 г.

Дата проведения испытаний: «17» ноября 2022 г.



EAЭС N RU Д-  
RU.PA01.B.18151/21  
Срок действия  
с 02.03.2021  
по 25.02.2024

	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по ТР ТС 030/2012	Норма по ТУ 19.20.29 - 012 - 20293346 – 2021	Фактическое значение
1.	Плотность при 20°C	г/см <sup>3</sup>		не нормируется	0,867
2.	Вязкость кинематическая: при 100°C, не менее при 40°C	сСт (мм <sup>2</sup> /с)		15,0 не нормируется	16,2 103,3
3.	Индекс вязкости			не менее 130	168
4.	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	°C	не менее 135	не менее 170	198
5.	Температура застывания	°C		не выше -40	-40
6.	Массовая доля воды, не более	%		следы	следы
7.	Трибологические характеристики: -индекс задира (Из) -нагрузка сваривания	Н Н		не менее 555 не менее 3200	565 3553
8.	Массовая доля механических примесей	%	не более 0,03	не более 0,03	0,03
9.	Температура самовоспламенения	°C	не менее 165	не менее 165	298

Продукт соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» ТР ТС 030/2012. Изготовитель гарантирует соответствие масла 75W90 требованиям ТУ 19.20.29 – 012 - 20293346 - 2021 в течение пяти лет при соблюдении условий транспортирования и хранения. Транспортировка и хранение по ГОСТ 1510-84.

Ответственный за качество \_\_\_\_\_



Дата выдачи паспорта "17" ноября 2022 г.