



SLT Grease 151

ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА НА ОСНОВЕ ЛИТИЕВОГО ЗАГУСТИТЕЛЯ

SLT Grease 151 – высококачественная противозадирная многоцелевая смазка на основе минерального масла и литиевого загустителя. Смазка рекомендована для узлов трения машин и механизмов, работающих в условиях тяжелых нагрузок и высоких контактных напряжений. Смазка обладает хорошей водостойкостью, антикоррозионными и консервационными свойствами. Температурный диапазон применения: от -40 °С до +120 °С.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

SLT Grease 152 рекомендуется для смазки:

- подшипники качения энергетического оборудования, машин и механизмов;
- шаровые опоры, подшипники скольжения, шлицевые соединения;
- зубчатые передачи редукторов небольшой мощности;
- машины и механизмы, работающие в условиях тяжелых нагрузок и в условиях повышенной влажности;
- другие передачи, направляющие, механизмы автомобильной и строительной техники, горных машин, промышленного и металлургического оборудования, где требуется применение аналогичного класса смазок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные смазочные характеристик.
- Широкий диапазон рабочих температур: от -40 °С до +120 °С.
- Низкая вымываемость водой: смазка имеет хорошую водостойкость.
- Смазка предотвращает проблемы, вызванные повышенной вибрацией, и продлевает срок службы вращающихся элементов подшипников, подверженных воздействию воды и виброн нагрузок.
- Высокая механическая стабильность: смазка сохраняет консистенцию в течение длительных периодов времени.
- Хорошая прокачиваемость в системах, рассчитанных на применение пластичных смазок.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- NLGI 1; DIN 51502 KP1K-40; ISO 6743 ISO-L-X-DCHB2

ИНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Иные рекомендации, не указанные в документе, могут быть получены у представителя производителя.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

Гарантийный срок хранения – 5 лет при температуре 5–35 °С в таре производителя без доступа воздуха и при условии соблюдения правил транспортирования, если не указано иное. Избегать замораживания продукта. Придерживаться складского принципа: первый пришел – первый ушел.

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности, который можно получить у представителя производителя.

Не допускать попадание отработанного продукта в канализацию, почву или водоёмы: отправлять на специализированные пункты по утилизации.

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций производителя.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД	SLT Grease 151
Класс по NLGI	ASTM D217	1
Загуститель		Литиевый загуститель
Тип базового масла		Минеральное
Цвет	Визуально	Коричневый
Диапазон рабочих температур, °С		-40 ÷ +120
Температура каплепадения, °С	IP 396	>180
Минимальная температура прокачиваемости в АЦСС, °С		-10
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С, мм ² /с	ISO 12058	150
Изменение пенетрации после 60 циклов при 25 °С	ISO 2137	310 ÷ 340
Нагрузка сваривания на четырёхшариковой машине не менее, Н	DIN 51350	3000
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более		12
Коррозионное воздействие на металлы		выдерживает
Плотность при 20 °С, кг/м ³	IP 530	900