

ЛУКОЙЛ СТИЛО FG 150; 220; 320; 460; 680

Синтетические редукторные масла для пищевой промышленности

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТОВ

ЛУКОЙЛ СТИЛО FG 150, 220, 320, 460, 680 – синтетические редукторные масла с комплексом высокоэффективных присадок. Специально разработаны для нагруженных редукторов, используемых в пищевой и фармацевтической промышленности. Также могут применяться для смазывания конвейерных цепей, эксплуатируемых при температуре окружающей среды.

Масла серии ЛУКОЙЛ СТИЛО FG имеют хорошие противоизносные и противозадирные свойства, а также отличные низкотемпературные характеристики. Масла обладают очень хорошими антикоррозионными свойствами и стабильностью к окислению и старению. Смешиваются с минеральными и синтетическими (ПАО) маслами. Совместимы с уплотнениями и сальниковыми набивками, которые используются в пищевой промышленности.

Масла ЛУКОЙЛ СТИЛО FG 150, 220, 320, 460, 680 поддерживают соблюдение гигиенических требований на пищевом предприятии, зарегистрированы в NSF как масла класса Н1 для использования в тех случаях, когда имеется вероятность случайного или технически неизбежного контакта масел с пищевыми продуктами.



Nonfood compounds
Program listed H1
№ 155305, 155306, 155307, 155308, 155309



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТОВ:

- Широкий диапазон рабочих температур
- Очень хорошие антикоррозионные и антиокислительные свойства
- Стойкость к высоким нагрузкам

СОСТАВ:

- Синтетическое базовое масло
- Пакет специальных присадок

ПРИМЕНЕНИЕ В УЗЛАХ:

- Редукторы, цепи
- Подшипники качения и скольжения при смазывании циркуляцией
- Детали машин и оборудования в пищевой и фармацевтической промышленности, в которых необходимо применение смазочных материалов с пищевым допуском Н1

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Редукторы мешалок, мельниц, конвейеров на пищевом и фармацевтическом производстве
- Конвейерные и приводные цепи
- Централизованные системы смазывания

ЛУКОЙЛ СТИЛО FG 150; 220; 320; 460; 680. Выпуск 12/21, заменяет выпуск 04/18

Продукты производятся по СТО 65561488-077-2016

Типовые показатели масел ЛУКОЙЛ СТИЛО FG 150; 220; 320; 460; 680

Стандарт	Показатель	Ед. изм.	FG 150	FG 220	FG 320	FG 460	FG 680
	Базовое масло		Синтетическое				
	Цвет		Бесцветный				
	Регистрационный номер NSF		155305	155306	155307	155308	155309
ISO 12185	Плотность	г/см ³	0,830–0,870				
ASTM	Класс вязкости		150	220	320	460	680
ISO 2909	Индекс вязкости		154	151	164	180	165
ISO 3104	Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	150	220	320	460	680
ISO 3104	Кинематическая вязкость при 100 °C	мм ² /с	20	26	37	53	65
ISO 2592	Температура вспышки	°C	245	245	250	255	265
ISO 3016	Температура застывания	°C	–40	–40	–35	–30	–30
ISO 20623	Показатель износа (испытание на ЧШМ)	мм	0,35	0,35	0,35	0,30	0,30
DIN 51354-2	FZG тест		>12	>12	>12	>12	>12
ISO 2160	Степень коррозии на медной пластинке		1a	1a	1a	1a	1a
	Диапазон рабочих температур	°C	–35...+120	–35...+120	–30...+120	–25...+120	–25...+120

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Применяются методом погружения, циркуляции или впрыскивания. Возможно также смазывание капельным методом (например, для цепей) и нанесение кистью или посредством масленки.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев с даты изготовления в таре изготовителя при соблюдении условий транспортировки и хранения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Данные продукты не содержат каких-либо токсичных компонентов. Во время хранения, транспортировки и применения данных продуктов необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с минеральными смазочными материалами и правила охраны окружающей среды.

Подробную информацию об использовании продуктов ЛУКОЙЛ можно найти в Паспорте безопасности продуктов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для правильного подбора смазочных материалов, получения детальной информации по продуктам, а также по другим интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки: grease.support@lukoil.com

ЛУКОЙЛ СТИЛО FG 150; 220; 320; 460; 680. Выпуск 12/21, заменяет выпуск 04/18

В таблице приведены типичные данные продуктов, которые могут колебаться в ограниченных пределах.

В результате постоянно ведущейся научно-технической работы приведенная в данном документе информация может быть изменена без дополнительного уведомления.