



SINTEC SPEC GREASE BUR

Семейство специальных пластичных смазок с высокими эксплуатационными характеристиками.

Описание

смазка SINTEC SPEC GREASE BUR изготавливается путем загущения смеси высококачественных нефтяных масел литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты с добавлением присадок и твердых смазочных добавок, обеспечивающих высокие противоизносные, противозадирные, антикоррозионные и антиокислительные свойства.

Ключевые особенности

- механическая стабильность
- водостойкость
- высочайшие противозадирные и противоизносные свойства
- отличная адгезия
- превосходные консервационные свойства

Применение

Буровая смазка SINTEC GREASE BUR предназначена для смазывания и герметизации узлов трения шарошечных буровых долот с негерметизированной опорой качения и скольжения, для консервации опор долот при хранении; применяется в качестве универсальной разделительной резьбовой смазки. Сохраняет работоспособность при температуре от -20 до +150 °С.

Допуски и соответствия

- DIN 51502: KPF2/3N-20
- NLGI 2/3

Физико-химические свойства

Показатель	
Класс по NGLI	2/3
Пенетрация при 25°C; 0,1мм	230-280
Тип загустителя	литиевый
Тип базового масла	минеральное
Цвет	черный
Температурный диапазон применения	-20...+150
Температура каплепадения, °С, не менее	185
Коллоидная стабильность выделенного масла, % не более	10
Нагрузка сваривания ЧШМ, Н, не менее	7 840
Критическая нагрузка, Н, не менее	872
Индекс задира, Н, не менее	735
Наличие твердых добавок	MoS ₂ , графит



АО «Обнинскоргсинтез»
249030, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское ш. 57.
Телефон для связи: +7 (484) 394-45-25, 394-41-60 www.oos.ru

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, пластичные смазки SINTEC SPEC GREASE BUR не представляют угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Защита окружающей среды

Отработанные остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанные смазочные материалы в канализацию, почву или водоемы.



АО «Обнинскоргсинтез»

249030, Россия, Калужская обл. , г. Обнинск, Киевское ш. 57.

Телефон для связи: +7 (484) 394-45-25, 394-41-60 www.oos.ru