



РУСИНДАСТРИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
РИМАОЙЛ 30С**

Высокоэффективный концентрат
Смазочно-охлаждающей жидкости

390047, г. Рязань, Куйбышевское ш., д. 43, оф. 1
ИНН 6230091050 КПП 623001001
Тел.: 8 800100 72 83
+7 4912 520-295

Email: commercial@rusindastry.ru
Internet: www.rusindastry.ru

Система менеджмента качества сертифицирована на
соответствие требованиям ISO 9001-2015

Область применения	<p>РимаОйл 30С - полностью синтетическая, высококачественная смазочно-охлаждающая жидкость, не содержащая хлора, на основе сложноэфирного синтетического масла.</p> <p>РимаОйл 30С - высокоэффективная смазочно-охлаждающая жидкость предназначена для металлов, сложных в обработке, таких, как титан, сплавы на основе никеля, хрома, а также при общей обработке в тяжелых режимах резания чугуна, стали и сплавов алюминия (требуется проверка на совместимость).</p>								
Свойства	<table><tr><td>Цвет</td><td>прозрачная жидкость красно-желтого цвета</td></tr><tr><td>Плотность, г/см³</td><td>0,92-0,97</td></tr><tr><td>Водородный показатель (рН) (5%):</td><td>9,2-9,9</td></tr><tr><td>Коэффициент рефрактометра</td><td>1,5</td></tr></table>	Цвет	прозрачная жидкость красно-желтого цвета	Плотность, г/см ³	0,92-0,97	Водородный показатель (рН) (5%):	9,2-9,9	Коэффициент рефрактометра	1,5
Цвет	прозрачная жидкость красно-желтого цвета								
Плотность, г/см ³	0,92-0,97								
Водородный показатель (рН) (5%):	9,2-9,9								
Коэффициент рефрактометра	1,5								
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">- высокая скорость обработки.- материалы, сложные в обработке.- отличное качество обработанной поверхности.- чистые станки.- экономичен из-за малого потребления.								
Параметры применения	<p>Рекомендуемые концентрации:</p> <table><tr><td>Обточка</td><td>5-7%</td></tr><tr><td>Лезвийная обработка</td><td>6-8%</td></tr><tr><td>Шлифование</td><td>3-5%</td></tr><tr><td>Сверление, точение</td><td>5-7%</td></tr></table>	Обточка	5-7%	Лезвийная обработка	6-8%	Шлифование	3-5%	Сверление, точение	5-7%
Обточка	5-7%								
Лезвийная обработка	6-8%								
Шлифование	3-5%								
Сверление, точение	5-7%								
Приготовление	<p>РимаОйл 30С легко смешивается, требуя лишь обычного перемешивания.</p> <p>Для автоматического смешивания рекомендуется использование дозирующего оборудования. В нормальных условиях начальная температура воды должна составлять 5-25 °С.</p>								
Хранение	От 0°С до +40 °С, 12 месяцев.								