

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

STALOC POWER 703

2-компонентный силовой клей

ОПИСАНИЕ

Силовой клей STALOC Power 703 обладает великолепной ударопрочностью, прочностью на расслоение, а также прочностью на растяжение и сдвиг. Этот силовой клей обеспечивает отличную защиту от атмосферных воздействий. STALOC Power 703 быстро застывает и требует минимальной обработки поверхности, для оптимального результата склеивания всегда должен оставаться зазор от 0,5 до 1 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВО	ЕДИНИЦА	ЗНАЧЕНИЕ
Основа		Метакриловометиловый эфир
Цвет		Кремовый
Жизнеспособность	мин	Прибл. от 4 до 6 мин
Способность приклеивать в сухом виде	мин	Ок. 10 мин
Достаточная промежуточная прочность (в зависимости от температуры)	мин	от 12 до 15 мин.
Конечная прочность	ч	24 ч
Соотношение в смеси		1:1
Твердость по Shore (ASTM D 2240)		78
Содержит растворители		нет
Диапазон температур	°C	от -50°C до +120°C
Температура обработки	°C	от +10°C до +30°C
Усадка		5%
Макс. растяжение	%	ок. 19%
Прочность на растяжение и сдвиг (DIN 53283)	Н/мм ²	Сталь / сталь: ~ 29 Н/мм ² алюминий / алюминий: ~ 27 Н/мм ² АБС/АБС: ~ 18 Н/мм ² GFK/GFK: ~ 16 Н/мм ² Поликарбонат/поликарбонат: ~ 8 Н/мм ²
Макс. заливка трещин	мм	ок. 4 мм
Срок хранения при +25°C		Ок. 12 месяцев

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Склеивает металл, камень, керамику, дерево, пластмассу и т. п.
- Очень большая прочность соединения
- Отличная химическая устойчивость / устойчивость к различным средам
- Устойчивость к атмосферным воздействиям
- Даже после полного затвердевания остается остаточная упругость
- Прост в применении.
- Power 703 обеспечивает большую прочность при минимальной подготовке поверхности или при ее отсутствии.

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

A = очень хорошая устойчивость, B = минимальное воздействие, C = разрушающее воздействие, X = нет данных испытаний

Химическое вещество	
Вода	A
Соленая вода	A
Масла и жиры	A
Бензин и дизельное топливо	A
Вода 90°C	B
Смесь воды и гликоля (антифриз)	B
Уксусная кислота 10%	B
Ксилол	B
Концентрированные кислоты	C



ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендованный способ применения, другие указания см. в паспорте безопасности.

Склеиваемые детали должны быть чистыми, очищенными от масла и жира. Зачистка склеиваемой поверхности повышает прочность соединения. Срезать острый кончик и выдавить STALOC Power 703, пропорции смеси регулируются автоматически. Смешайте препарат до получения однородного цвета (выдавите полоску клея длиной около 1 см). После этого нанесите на детали шпателем или аналогичным приспособлением. Достаточная промежуточная прочность достигается через 5-10 минут. Окончательное затвердевание через 24 часа. После использования снова закройте картридж пробкой (в колбе). Не применять при температуре окружающего воздуха ниже 5°C.

СУБСТРАТЫ

Продукт предназначен для использования со следующими субстратами и комбинациями материалов:

Металлические материалы:

- Алюминий (анодированный, шлифованный, без покрытия)
- Черная и белая жечь
- Высококачественная сталь
- Сталь / стальная отливка (также с оцинковкой, горячей оцинковкой, с гальваническим покрытием, с пескоструйной обработкой, фосфатированная, хромированная и т.п.)
- Цветные металлы (медь, латунь и т. п.)
- Металлические поверхности с лакокрасочным покрытием

Пластмассы:

- АБС
- ПА
- Поликарбонат и PMMA
- Полиэстер
- ПУ
- ПВХ
- ТРО

Композиты и другие материалы

- GFK / CFK
- ЭПДМ / ПП-ЭПДМ
- Стекло
- Камень, керамика, мрамор, природный камень, базальт, и т. п.
- Дерево

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Запросите самую свежую версию паспорта безопасности.

УПАКОВКА / ОБЪЕМ

Спаренный шприц 25 мл по 14 шт. в коробке

Двойной картридж 50 мл по 12 шт. в коробке (используйте пистолеты STALOC как оригинальные принадлежности)

Картридж 400 мл

Приведенные здесь сведения носят чисто информационный характер и считаются гарантированными. Однако мы не можем нести ответственность за результаты, полученные другими лицами, если мы не контролируем методы, которыми они пользуются. Пользователь сам должен определить

приемлемость упомянутых здесь методов для своих целей и принять рекомендованные меры предосторожности для защиты материальных объектов и людей от опасностей, которые могут возникнуть при использовании этих продуктов. В соответствии с этим компания STALOC не берет на себя никаких гарантийных обязательств, в явном или скрытом виде связанных с продажей или использованием продукции STALOC, а также не гарантирует соответствие определенным целям. В частности, компания STALOC исключает любую ответственность за прямой или косвенный ущерб любого вида, включая упущенную прибыль. Тот факт, что здесь приведены разные методы или составы, не означает, что они не защищены патентами, например, лицензией на использование патентов компании STALOC, описывающей подобные методы или составы. Мы рекомендуем пользователю проверить намеченный способ применения перед началом серийного использования, руководствуясь приведенными здесь данными. Этот продукт может быть защищен одним или несколькими патентами или заявками на патент.

Состояние на: 02.01.13



Вызов STALOC



www.staloc.com